

Niniejsza karta produktu zawiera wymagania dot. desek tarasowych

Klasa „A”, „A+” i „B”

Poniższa klasyfikacja dotyczy prawej strony deski (widocznej części deski), lewa strona nie jest klasyfikowana.

Wilgotność

W momencie dostawy wilgotność desek tarasowych wynosi $18 \% \pm 2 \%$.

Na skutek zmian wilgotności powietrza może dojść do zmiany wilgotności drewna, a tym samym również **nominalnych** rozmiarów gotowego produktu. Wymiary nominalne wyrobów z drewna mogą zmieniać się do 6%.

Wady produktów

Wszelkie ew. błędy dot. klasyfikacji jak i odchylenia w zakresie wilgotności od normy uważane są za wady widoczne. Momentem decydującym do oceny jakości jak i wilgotności jest moment przekazania towaru odbiorcy. Producent nie może udzielić gwarancji na wady (głównie zmiany wilgotności), które powstały podczas dalszego przechowywania oraz przemieszczenia towaru. Ewentualne wady można reklamować wyłącznie w przypadku produktów, które nie były potem poddawane obróbce (np. skracane, pokryte środkami, zmiany na powierzchni itp.)

Trzeba pamiętać że drewno jest produktem naturalnym, reaguje na zmieniające się warunki otoczenia. Drewno przyjmuje i oddaje wilgoć z/do otoczenia, co powoduje zmianę wymiaru, kształtu i pękanie desek. To naturalny, nieunikniony proces, ale jego działanie może być zmniejszone za pomocą odpowiedniego montażu oraz konserwacji. Drewno nie jest materiałem jednolitym i każda deska posiada indywidualne cechy, w zależności od warunków w jakich rośnie drewno, którego deska jest pochodną. Nawet w drewnie pochodzącym z tego samego źródła mogą występować różne usłojenia oraz kolorystyka.

Cecha	Klasa A, A+	Klasa B
sęki	dopuszczalne: - czarne ołówkowe sęki, również w grupach – zdrowe zrosnięte sęki w dowolnej liczbie w rozmiarze maks. do 1/4 szerokości produktu; - częściowo zrosnięte sęki, sęki z korą, niezrosnięte sęki do 1/5 szerokości deski, sęki wypadające do 5 mm niedopuszczalne: wypadające sęki oraz otwory po sękach powyżej 5 mm	dopuszczalne: - zdrowe zrosnięte sęki, częściowo zrosnięte sęki, sęki z korą, sęki skrzydlate i niezrosnięte sęki do 10 % szerokości + 50 mm, sęki z ubytkami; - sęki wypadające do 20 mm (nie więcej niż 15% partii) - sęki skrajne bez ograniczeń, wraz z wypadającymi i uszkodzonymi (ubytki na krawędzi 1 szt. na 1 m.b.);
wyrwane włókna (miejsca uszkodzone podczas obróbki)	dopuszczalne: w przypadku 15 % towaru, rozmiar uszkodzonych miejsc w przypadku sęków skrajnych jest porównywalna do sęku o średnicy 20 mm,	dopuszczalne: - w okolicach sęków: do 40 % powierzchni sęku. Sporadyczne uszkodzenia na powierzchni; - uszkodzenia powstałe przy obróbce, o ile możliwy jest montaż deski; - odłamania, o ile możliwy jest montaż deski i nie ma to istotnego wpływu na jej stabilność
drewno kompresyjne (twardzica),	Twardzica jest dozwolona w przypadku 15 % towaru, jeśli nie zakłóca ogólnego wyglądu produktu, deformacje produktów są dopuszczalne, jeśli nie	Twardzica bez ograniczeń, deformacje produktów są dopuszczalne, jeśli nie przeszkadza to w poprawnym montażu

deformacje	przeszkadza to w poprawnym montażu	
kieszenie żywiczne	dopuszczalne: w przypadku 15 % towaru, rozmiar do 5x50 mm lub na odpowiadającej płaszczyźnie o innych wymiarach. Na każdy m.b. produktu jest dopuszczalny jedna kieszeń żywiczna, przy czym jego usytuowanie może być dowolne. Kieszenie żywiczne do wielkości 3x30 mm są dozwolone	dopuszczalne: rozmiar do 10x100 mm lub na odpowiadającej płaszczyźnie o innych wymiarach. Na każdy m.b. produktu są dopuszczalne 3 kieszenie żywiczne, przy czym ich rozłożenie jest dowolne. Kieszenie żywiczne do wielkości 3x30 mm są dozwolone
pęknięcia	dopuszczalne: - w przypadku 15 % towaru, nieprzenikające pęknięcia powierzchniowe (pęknięcia typu włos) na stronie prawej - przenikające pęknięcia czołowe do 30 mm długości, bez ograniczeń - w przypadku 40 % towaru, przenikające pęknięcia czołowe nie dłuższe niż szerokość deski niedopuszczalne: - pęknięcie odłupujące	dopuszczalne: - nieprzenikające pęknięcia na stronie prawej, pęknięcia typu włos (również przenikające, rysy), bez ograniczeń; - pęknięcia czołowe nie dłuższe niż 1,5-krotna szerokości deski lub 300 mm niedopuszczalne: - pęknięcia odłupujące
miękkisz	dopuszczalne w przypadku 15 % towaru najwyżej na 30 % długości produktu o szerokości do 5 mm	dopuszczalny
różnice w kolorach	dopuszczalne: - bez żadnego zabarwienia - nieznaczne różnice w kolorach (plamy)	dopuszczalne: - lekkie zabarwienie - czerwone i niebieskie plamy; - znaczne różnice w kolorach (plamy)
biel	dopuszczalne: - w 15 % towaru najwyżej na 1/5 długości produktu	dopuszczalne: - na 1/3 strony prawej
uszkodzenia na skutek działania grzybów i owadów	niedopuszczalne	dopuszczalne: - zaczerwienienia w pasach
zaostrzenia	dopuszczalne: - po stronie lewej, jeśli nie naruszono ani wpustu ani pióra	dopuszczalne: - po stronie lewej, jeśli nie naruszono ani wpustu ani pióra na 3/4 długości produktu
zakorek	dopuszczalne: - w przypadku 15 % towaru o wymiarach do 15 mm w średnicy albo na danej płaszczyźnie	dopuszczalne: - w zakresie dozwolonych rozmiarów sęków

Z powodu niemożliwych do uniknięcia pomyłek podczas sortowania, niniejsze postanowienia mają zastosowanie do 95 % partii produktów. Oznacza to, że pośród produktów kl. A oraz A+ może znajdować się do 5 % produktów kl. B.

Odpowiednio przy produktach kl. B możliwe jest występowanie do 5 % produktów klasy C.

Klasa C zawiera deski tarasowe, które nie spełniają wymogów klasy B. Muszą jednak spełniać wymagania dla ich ostatecznego zastosowania.

Klasa AB stanowi połączenie klas A oraz B. W klasie tej maksymalnie 60 % produktu musi spełniać wymagania jakościowe klasy B i 40 % musi spełniać wymagania klasy A. W klasie AB dopuszczalne jest 5 % produktów klasy C.