

SPECYFIKACJA DREWNA ŚWIERKOWEGO/SOSNOWEGO W KLASIE JAKOŚCI AB



Deski klasyfikowane są jednostronnie – druga strona deski nie podlega klasyfikacji tj. może posiadać dowolne wady, które nie mają wpływu na prawidłowy montaż i wytrzymałość deski. Klasa jakości **AB** składa się z **40%** klasy jakości „**A**” oraz z **60%** klasy jakości „**B**” z zaznaczeniem, iż w każdej partii materiału dopuszczalne jest **5%** klasy „**C**”. Drewno jest materiałem higroskopijnym, który reaguje na zmiany wilgotności otoczenia przez co można zauważyć zmianę w objętości materiału. W momencie dostawy wilgotność desek wynosi $16\% \pm 2\%$ /nie dotyczy produktów impregnowanych ciśnieniowo (*wilgotność danej partii do weryfikacji w oddziale*) oraz produktów po obróbce termicznej (*wilgotność w granicach $6\% \pm 2\%$*)/.

CECHA	KLASA A	KLASA B
Sęki	<p>dopuszczalne:</p> <p>czarne ołówkowe sęki do 5mm, jeśli nie tworzą grup; zdrowe zrosnięte sęki do 10% szerokości + 35mm; częściowo zrosnięte sęki, sęki z korą, sęki skrzydlate, niezrosnięte sęki (nie wypadające) do 10% szerokości + 15mm; pojedyncze małe sęki wypadające oraz uszkodzone sęki skrajne do 20% największego dozwolonego rozmiaru sęków, jeśli nie zostało uszkodzone pokrycie; zaślepki sękowe do największego dozwolonego rozmiaru w przypadku maks. 10% produktów</p> <p>niedopuszczalne:</p> <p>wypadające sęki, otwory po sękach oraz zgniłe sęki</p>	<p>dopuszczalne:</p> <p>czarne ołówkowe sęki do 5mm; zdrowe zrosnięte sęki, częściowo zrosnięte sęki, sęki z korą, sęki skrzydlate i niezrosnięte sęki do 10% szerokości + 50mm; sęki skrajne bez ograniczeń, wraz z wypadającymi i uszkodzonymi, jeśli nie uszkodzono pokrycia ("po wsunięciu bez otworów"); pojedyncze sęki wypadające, otwory po sękach oraz zgniłe sęki do 15mm; zaślepki z tego samego rodzaju drewna</p> <p>niedopuszczalne:</p> <p>wypadające sęki, otwory po sękach oraz zgniłe sęki</p>
Wyrwane włókna (miejsca uszkodzone podczas obróbki)	<p>dopuszczalne:</p> <p>w okolicach sęków: do 20% powierzchni sęku; w innych przypadkach: do 20% maksymalnej wielkości sęku</p>	<p>dopuszczalne:</p> <p>w okolicach sęków: do 40% powierzchni sęku w innych przypadkach: do 40% maksymalnej wielkości sęku</p>

Siedziba firmy: 05-500 Nowa Wola, ul. Plonowa 34c lok 2

NIP: 8792129385 REGON: 871190581 KRS: 0000193137 Kapitał zakładowy: 100 000 zł

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

	(jedno miejsce na metr)	
Drewno kompresyjne (twardzica), deformacje	Twardzica dozwolona, wykrzywienia oraz inne deformacje dozwolone przy założeniu, że pióro i wpust zapewnią dobre połączenie na całej długości	Twardzica dozwolona, wykrzywienia oraz inne deformacje dozwolone przy założeniu, że pióro i wpust zapewnią dobre połączenie na całej długości
Sęki smołowe	dopuszczalne: pojedyncze do 2mm x 25mm lub tej samej powierzchni (w mm ²) jeden sęk smołowy do 3mm x 40mm lub tej samej powierzchni w mm ² na każdy 1,5m długości	dopuszczalne: do rozmiaru 2mm x 35mm lub tej samej powierzchni w stopniu nieograniczonym; trzy sęki smołowe do szerokości 6mm oraz długości całkowitej 150mm lub tej samej powierzchni (w mm ²) na 1 metr długości
Pęknięcia	dopuszczalne: pęknięcia typu włos (ledwo widoczne) pęknięcia wychodzące na czoło nie dłuższe niż szerokość deski niedopuszczalne: przenikające pęknięcia z wyjątkiem tych wychodzących na czoło; pęknięcia przebiegające ze strony zewnętrznej na bok; pęknięcia odłupujące pęknięcia po wewnętrznej stronie, ciągnące się na całej długości deski	dopuszczalne: przenikające pęknięcia na stronę zewnętrzną (maks. 1mm szerokości) do 300mm długości; pęknięcia wychodzące na czoło nie dłuższe niż dwukrotna szerokość deski niedopuszczalne: pęknięcia odłupujące
Miękisz	dopuszczalne: na 1/3 długości o szerokości maks. 5mm	dopuszczalne
Różnice w kolorach	strona zewnętrzna: bez żadnego zabarwienia (zabarwienie na stronie wewnętrznej jest dopuszczalne)	dopuszczalne: lekkie zabarwienie - czerwone i niebieskie plamy (zabarwienie na stronie wewnętrznej jest dopuszczalne)
Uszkodzenia na skutek działania grzybów	niedopuszczalne	niedopuszczalne
Uszkodzenia na skutek działania owadów	niedopuszczalne	niedopuszczalne

Siedziba firmy: 05-500 Nowa Wola, ul. Plonowa 34c lok 2

NIP: 8792129385 REGON: 871190581 KRS: 0000193137 Kapitał zakładowy: 100 000 zł

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zaokrąglenia	dopuszczalne: na stronie wewnętrznej, jeśli nie naruszono ani wpustu ani pióra	dopuszczalne: na stronie wewnętrznej, jeśli nie naruszono ani wpustu ani pióra
Zakorek	dopuszczalne: pojedyncze do rozmiaru 5mm x 50mm lub tej samej powierzchni (w mm ²)	dopuszczalne: pojedyncze do rozmiaru 5mm x 50mm lub tej samej powierzchni (w mm ²)
Skrećanie	3mm na 25mm wysokości na odcinku 1m	3mm na 25mm wysokości na odcinku 1m
Krzywizna wzdłużna	8mm na 2m	8mm na 2m
Łuk	16mm na 2m	16mm na 2m

Ceny desek tarasowych oraz elewacyjnych/boazeryjnych etc. podawane są w przeliczeniu na m² (liczone wraz z piórem) zaś ceny kantówek podawane są za mb. Pęknięcia włosowate nie mają ograniczeń co do długości na powierzchni deski. Dopuszczalne są również rozwarstwienia, odkształcanie, pęcznienie oraz kurczenie się desek, które może powstawać na skutek użytkowania oraz zmiennych warunków atmosferycznych. Drewno stosowane na zewnątrz narażone jest na patynowanie co jest reakcją na promieniowanie UV i nie może być postrzegane jako wada produktu. Adaptacja desek w miejscu, w którym zostały zamontowane trwa nawet do 12 miesięcy, co może mieć bezpośredni wpływ na akustyczność realizacji.

Ostatecznym momentem do oceny jakości i wilgotności produktu jest chwila przekazania towaru odbiorcy. Reklamacji podlegają wyłącznie produkty odpowiednio przechowywane (tzn. równomiernie obciążone, spięte pasami, składowane w miejscu gdzie nie są narażone na warunki atmosferyczne oraz podwyższoną wilgotność) i nie poddane jakiegokolwiek modyfikacji tj. brak pocięcia/impregnacji etc. Producent nie ma możliwości udzielenia gwarancji na wady powstałe na skutek nieodpowiedniego przechowywania oraz przemieszczania towaru. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Siedziba firmy: 05-500 Nowa Wola, ul. Plonowa 34c lok 2

NIP: 8792129385 REGON: 871190581 KRS: 0000193137 Kapitał zakładowy: 100 000 zł

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego