

SPECYFIKACJA DREWNA ŚWIERKOWEGO/SOSNOWEGO W KLASIE JAKOŚCI BC



Deski klasyfikowane są jednostronnie – druga strona deski nie podlega klasyfikacji tj. może posiadać dowolne wady, które nie mają wpływu na prawidłowy montaż i wytrzymałość deski. Klasa jakości **BC** składa się z **40%** klasy jakości „**B**” oraz z **60%** klasy jakości „**C**” z zaznaczeniem, iż w każdej partii materiału dopuszczalne jest **5%** klasy niższej. Drewno jest materiałem higroskopijnym, który reaguje na zmiany wilgotności otoczenia przez co można zauważyć zmianę w objętości materiału. W momencie dostawy wilgotność desek wynosi $16\% \pm 2\%$ /nie dotyczy produktów impregnowanych ciśnieniowo (*wilgotność danej partii do weryfikacji w oddziale*) oraz produktów po obróbce termicznej (*wilgotność w granicach $6\% \pm 2\%$*)/.

CECHA	KLASA B	KLASA C
Sęki	<p>dopuszczalne:</p> <p>czarne ołówkowe sęki do 5mm;</p> <p>zdrowe zrosnięte sęki, częściowo zrosnięte sęki, sęki z korą, sęki skrzydlate i niezrosnięte sęki do 10% szerokości + 50mm;</p> <p>sęki skrajne bez ograniczeń, wraz z wypadającymi i uszkodzonymi, jeśli nie uszkodzono pokrycia ("po wsunięciu bez otworów");</p> <p>pojedyncze sęki wypadające, otwory po sękach oraz zgniłe sęki do 15mm;</p> <p>zaślepki z tego samego rodzaju drewna</p> <p>niedopuszczalne:</p> <p>wypadające sęki, otwory po sękach oraz zgniłe sęki</p>	<p>dopuszczalne bez ograniczeń:</p> <p>sęki zrosnięte oraz niezrosnięte, sęki zdrowe, niezdrowe zgniłe sęki, sęki, pierścieniowe, luźne sęki oraz otwory po sękach o różnej wielkości, sęki z korą, sęki skrzydlate, sęki z ubytkami, sęki skrajne.</p>
Wyrwane włókna (miejsca uszkodzone podczas obróbki)	<p>dopuszczalne:</p> <p>w okolicach sęków: do 40% powierzchni sęku</p> <p>w innych przypadkach: do 40% maksymalnej wielkości sęku</p>	<p>dopuszczalne wraz z uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi podczas transportu i magazynowania do 30% produktu;</p> <p>dopuszczalne również niedostrugania boczne przy których należy zachować</p>

Siedziba firmy: 05-500 Nowa Wola, ul. Plonowa 34c lok 2

NIP: 8792129385 REGON: 871190581 KRS: 0000193137 Kapitał zakładowy: 100 000 zł

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

		tolerancję wymiarów nominalnych do 20% produktu
Drewno kompresyjne (twardzica), deformacje	twardzica dozwolona, wykrzywienia oraz inne deformacje dozwolone przy założeniu, że pióro i wpust zapewnią dobre połączenie na całej długości	twardzica bez ograniczeń, deformacje produktów są dopuszczalne nawet jeśli przeszkadza w montażu
Sęki smołowe, kieszenie żywiczne	dopuszczalne: do rozmiaru 2mm x 35mm lub tej samej powierzchni w stopniu nieograniczonym; trzy sęki smołowe do szerokości 6mm oraz długości całkowitej 150mm lub tej samej powierzchni (w mm ²) na 1 metr długości	dopuszczalne: w każdej ilości i wielkości
Pęknięcia	dopuszczalne: - przenikające pęknięcia na stronę zewnętrzną (maks. 1 mm szerokości) do 300mm długości; - pęknięcia wychodzące na czoło nie dłuższe niż dwukrotna szerokość deski niedopuszczalne: - pęknięcia odłupujące	dopuszczalne: - pęknięcia przenikające; - pęknięcia czołowe każdej wielkości; - pęknięcia odłupujące; - pęknięcia pierścieniowe;
Miękisz	Dopuszczalne	dopuszczalny
Różnice w kolorach	dopuszczalne: lekkie zabarwienie - czerwone i niebieskie plamy (zabarwienie na stronie wewnętrznej jest dopuszczalne)	dopuszczalne, w tym również sinizna.
Uszkodzenia na skutek działania grzybów	Niedopuszczalne	dopuszczalne
Uszkodzenia na skutek działania owadów	Niedopuszczalne	dopuszczalne
Zaokrąglenia	dopuszczalne: na stronie wewnętrznej, jeśli nie naruszono ani wpustu ani pióra	dopuszczalne
Zakorek	dopuszczalne: pojedyncze do rozmiaru 5mm x 50mm lub tej samej powierzchni (w mm ²)	dopuszczalne
Skrećanie	3mm na 25mm wysokości na odcinku 1m	dopuszczalne

Siedziba firmy: 05-500 Nowa Wola, ul. Plonowa 34c lok 2

NIP: 8792129385 REGON: 871190581 KRS: 0000193137 Kapitał zakładowy: 100 000 zł

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Krzywizna wzdłużna	8mm na 2m	dopuszczalne
Łuk	16mm na 2m	dopuszczalne

Ceny desek tarasowych oraz elewacyjnych/boazeryjnych etc. podawane są w przeliczeniu na m² (liczone wraz z piórem) zaś ceny kantówek podawane są za mb. Pęknięcia włosowate nie mają ograniczeń co do długości na powierzchni deski. Dopuszczalne są również rozwarstwienia, odkształcanie, pęcznienie oraz kurczenie się desek, które może powstawać na skutek użytkowania oraz zmiennych warunków atmosferycznych. Drewno stosowane na zewnątrz narażone jest na patynowanie co jest reakcją na promieniowanie UV i nie może być postrzegane jako wada produktu. Adaptacja desek w miejscu, w którym zostały zamontowane trwa nawet do 12 miesięcy, co może mieć bezpośredni wpływ na akustyczność realizacji.

Ostatecznym momentem do oceny jakości i wilgotności produktu jest chwila przekazania towaru odbiorcy. Reklamacji podlegają wyłącznie produkty odpowiednio przechowywane (tzn. równomiernie obciążone, spięte pasami, składowane w miejscu gdzie nie są narażone na warunki atmosferyczne oraz podwyższoną wilgotność) i nie poddane jakiegokolwiek modyfikacji tj. brak pocięcia/impregnacji etc. Producent nie ma możliwości udzielenia gwarancji na wady powstałe na skutek nieodpowiedniego przechowywania oraz przemieszczania towaru. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Siedziba firmy: 05-500 Nowa Wola, ul. Plonowa 34c lok 2

NIP: 8792129385 REGON: 871190581 KRS: 0000193137 Kapitał zakładowy: 100 000 zł

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego